

# DTF-Transfers

## PRESSANLEITUNG



Presstemperatur ab 140°C



Pressdauer 10 – 12 Sekunden  
(Empfehlung + 5 Sekunden nachpressen)



Pressdruck mittel bis stark (heiss abziehen!)

## WASCHANLEITUNG



Waschbeständig bis 60°C (Empfehlung 40°C)



Links bügeln



Keinen Weichspüler verwenden



Nicht chemisch reinigen



Nicht im Trommelrockner trocknen

Vorversuche erforderlich. Transfers vorher auf eventuelle Fehler überprüfen. Da wir auf die Produktionsmethoden, Bedruckstoffe und andere Komponenten keinen Einfluss haben, kann für fehlerhaft bedruckte Textilien keine Haftung übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.